



TAUROWALL STAMP

PRODOTTO	Taurowall Stamp
MISSIONE	Malta per intonaco stampato

CARATTERISTICHE	TAUROWALL STAMP è una malta plastica pronta all'uso a base di inerti selezionati, leganti idraulici ed additivi chimici specifici. E' caratterizzata da elevata aderenza al supporto, traspirabilità ed impermeabilità.
ASPETTO	Polvere
CAMPI D'IMPIEGO	TAUROWALL STAMP viene impiegato nel rivestimento di facciate esterne ed interne, posato direttamente sul supporto e successivamente stampato per ottenere l'effetto decorativo desiderato.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Acqua su secco	20-22	%
Massa volumica apparente della malta fresca	1500	Kg/m ³
Resistenza a compressione a 28gg	≥ 6	N/mm ²
Adesione	0,8	N/mm ²
Conducibilità termica (λ)	0,45	W/mk
Assorbimento capillare	W2	-
Permeabilità al vapore	9,2	μ

N.B. Le indicazioni sopra riportate derivano da prove di laboratorio con rilevazione dati a +20°C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Esse possono variare in funzione delle condizioni di messa in opera.

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1

T&C Building Materials



TAUROWALL STAMP

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	TAUROWALL STAMP è idoneo per applicazioni su supporti cementizi stagionati, laterizi, o cartongesso. La superficie da trattare deve essere complanare, uniforme, pulita, libera da polveri, eventuali tracce di oli, grassi, ecc. devono essere rimosse. Applicare su supporti preventivamente inumiditi ma a superficie asciutta. Supporti lisci o a base di gesso devono essere trattati con primer aggrappante APECEM.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO	TAUROWALL STAMP viene fornito pronto per l'uso in sacchi da 20 kg. Si miscela con il 20–22% di acqua pulita, mescolando con agitatore a frusta ed evitando la formazione di grumi. Lasciare riposare per 3-4 minuti, quindi mescolare brevemente prima dell'applicazione.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	Applicare a spatola o a macchina, in un'unica mano per uno spessore compreso tra 1 e 5 cm. Lisciare la superficie con una spatola, bagnare gli stampi con idoneo distaccante liquido DISFORM WALL e quindi stampare ottenendo il disegno desiderato. <i>Avvisi importanti:</i> <ul style="list-style-type: none">- Applicare TAUROWALL STAMP su supporti puliti, resistenti e non deformabili;- Non applicare su supporti idrorepellenti;- Non aggiungere a TAUROWALL STAMP altri prodotti come calce, gesso, cemento o additivi chimici.- Primerizzare supporti a base gesso;- Non applicare TAUROWALL STAMP a temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C;- Proteggere da una rapida essiccazione;- Eseguire sul rivestimento giunti strutturali.

ATTREZZATURE	PULIZIA ATTREZZI
Spatola o proiezione meccanica	ACQUA

CONSUMO	Circa 15 Kg/mq per 1 cm di spessore.
----------------	--------------------------------------

VOCE DI CAPITOLATO	Rivestimento con malta impermeabile, traspirante e fortemente adesiva TAUROWALL STAMP, direttamente applicata su supporti cementizi, laterizi ecc. e successivamente stampata e rifinita per ottenere il disegno decorativo desiderato.
---------------------------	---

INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORE Bianco Beige Grigio	CONFEZIONAMENTO Sacco di carta politenati da 25 kg
-----------------------------------	--	--

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

2

T&C Building Materials



TAUROWALL STAMP

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN. 5°C – MAX 35°C	STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 6 mesi
Contiene solventi infiammabili. Proteggere dal gelo e calore eccessivo. Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco		
NORME DI SICUREZZA	Contiene leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle, utilizzare guanti e occhiali protettivi. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.	
IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI	La confezione vuota o con residui di prodotto è classificato come rifiuto speciale urbano. Non disperdere nell'ambiente ma accantonare e smaltire secondo le disposizioni locali.	

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

3

T&C Building Materials