



## TAUROCEM FAST

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

PRODOTTO	Taurocem FAST
MISSIONE	Cemento impermeabile a presa e indurimento rapido
CARATTERISTICHE	TAUROCEM FAST è un cemento impermeabile a presa ed indurimento rapido, esente da ritiro e con elevata resistenza meccanica.
ASPETTO	Liquido
CAMPI D'IMPIEGO	TAUROCEM FAST trova impiego in interventi di sigillatura rapida di venute d'acqua o interventi rapidi di preparazione in opere di impermeabilizzazione. Può essere inoltre utilizzato in interventi di fissaggi di ogni genere.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Peso specifico	ca. 1,9	kg/l	
Tempo inizio presa	2'30" a 20°C 5'30" a 5°C		
Resistenza a compressione	1 h > 10 1 g > 25 7 g > 40	N/mm <sup>2</sup> N/mm <sup>2</sup> N/mm <sup>2</sup>	UNI EN 196/1
Resistenza a flessione	1 h > 3 1 g > 5 7 g > 8	N/mm <sup>2</sup> N/mm <sup>2</sup> N/mm <sup>2</sup>	UNI EN 196/1

N.B. Le indicazioni sopra riportate derivano da prove di laboratorio con rilevazione dati a +20°C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Esse possono variare in funzione delle condizioni di messa in opera.

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1

**T&C Building Materials**



## TAUROCEM FAST

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

<b>PREPARAZIONE DEL SUPPORTO</b>	La superficie da trattare dovrà essere pulita da polveri, sali, eventuali tracce di grasso, priva di parti in fase di distacco e tutto ciò che potrebbe compromettere l'ottimale adesione.
<b>PREPARAZIONE DEL PRODOTTO</b>	TAUROCEM FAST viene fornito pronto per l'uso. Versare circa il 23-25% di acqua pulita in un recipiente, aggiungere quindi la polvere nel quantitativo necessario per l'applicazione ed impastare manualmente sino ad ottenere la completa omogeneizzazione ed una consistenza tissotropica. Preparare di volta in volta il quantitativo utilizzabile in pochi minuti.
<b>MODALITÀ DI APPLICAZIONE</b>	Nel caso di impiego per bloccare venute d'acqua occorre predisporre preventivamente la sede quindi impastare il materiale necessario a TAUROCEM FAST a forma di tappo, attendere 2-3 minuti per l'inizio presa ed inserire con forza la malta esercitando una pressione con la mano fino a completo indurimento.

<b>ATTREZZATURE</b>	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>
Impasto manuale	-

<b>CONSUMO</b>	Circa 1,8 kg/l
----------------	----------------

<b>CONDIZIONI E LIMITI DI APPLICABILITÀ</b>	Non applicare TAUROCEM FAST con temperature inferiori a +5°C. e superiori a + 30°C
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

<b>INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO</b>	<b>COLORE</b> Grigio Cemento	<b>CONFEZIONAMENTO</b> Secchi da 5 e 20 kg.
-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------------------

<b>INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO</b>	<b>TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE</b> MIN. 5°C - MAX 40°C	<b>STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI</b> 6 mesi
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo e dall'acqua.

<b>NORME DI SICUREZZA</b>	Contiene leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle, utilizzare guanti e occhiali protettivi. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

2

**T&C Building Materials**



## TAUROCEM FAST

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

<b>IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI</b>	La confezione vuota o con residui di prodotto è classificato come rifiuto speciale urbano. Non disperdere nell'ambiente ma accantonare e smaltire secondo le disposizioni locali.
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

3

**T&C Building Materials**