



APECEM

PRODOTTO	Apecem
MISSIONE	Promotore di adesione per supporti lisci

CARATTERISTICHE	APECEM è un primer in pasta pronto all'uso, a base di speciali resine sintetiche in dispersione acquosa, additivi ed inerti selezionati in giusta curva granulometrica. APECEM è caratterizzato da un elevato potere adesivo al supporto sul quale viene applicato, lasciando una superficie ruvida che permette un tenace aggancio delle successive applicazioni.
ASPETTO	Liquido cremoso
CAMPI D'IMPIEGO	APECEM viene utilizzato quale mano di aggancio su superfici di diversa natura, anche poco assorbenti, prima di applicare strati successivi di intonaci a calce e cemento o a base di gesso. APECEM può inoltre essere applicato all'interno per migliorare l'adesione di adesivi o rasature su superfici quali marmette, pietre naturali ecc.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Peso specifico	Ca. 1400	kg/m ³
Residuo solido	60	%
Temperatura di applicazione (intervallo)	5 - 35	°C
Applicazione successiva	Dopo 12 ore	h

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Il supporto deve essere pulito e solido, privo di parti incoerenti, polveri, disarmanti residui, grassi o quanto altro possa compromettere l'adesione di APECEM.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO	APECEM è un prodotto pronto all'uso. Prima dell'applicazione mescolare con trapano munito di apposita frusta, fino ad ottenere una completa omogeneizzazione. Eventualmente diluire con acqua pulita fino all'ottenimento della consistenza desiderata.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	Applicare in un'unica mano. Attendere 12 ore prima dell'applicazione degli strati successivi.

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1

T&C Building Materials



APECEM

AGGRAPPANTI E PRIMER

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

ATTREZZATURE		PULIZIA ATTREZZI
Pennello		ACQUA (su prodotto non essiccato)
Rullo		ACQUA (su prodotto non essiccato)
CONSUMO	Il consumo è di circa 0,300-0,400 kg/m ²	
CONDIZIONI E LIMITI DI APPLICABILITÀ	Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai +5 °C o superiori ai +35 °C. Non applicare su supporti surriscaldati. Non applicare in presenza di umidità di risalita.	
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione di idoneo aggrappante da realizzarsi su superfici lisce e poco assorbenti con prodotto a base di resine sintetiche, tipo APECEM, quale ponte d'aggancio per le successive applicazioni a mano o a macchina di intonaci cementizi o a base gesso.	
INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORE Celeste	CONFEZIONAMENTO Secchio plastica da 20 kg
INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN. 5°C - MAX 40°C	STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 12 mesi
Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo e dall'acqua.		
NORME DI SICUREZZA	Nessuna particolare precauzione è necessaria per l'operatore, tranne quelle di carattere generale per l'applicazione di pitture che richiedono la protezione degli occhi. In caso di spruzzi, lavare la parte esposta con acqua pulita ed abbondante. All'occorrenza consultare un medico.	
IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI	Il contenitore vuoto o con residui di prodotto è considerato un rifiuto speciale urbano. Non disperdere nell'ambiente, ma accantonare e smaltire secondo le leggi locali.	

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

T&C Building Materials

Sede legale e amministrativa: via Ferruccio Parri - Località la Chiusa 60020 Agugliano (AN) Tel. 071 9162095
Sede operativa: via Appia Sud, 125 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9626470
www.tecbuildingmaterials.com info@tecbuildingmaterials.com