



# TAUROMIX NPR

PRODOTTO	Tauromix NPR
MISSIONE	Premiscelato di sabbie di quarzo selezionato

CARATTERISTICHE	TAUROMIX NPR è un premiscelato di sabbie di quarzo sferico selezionato.
ASPETTO	Sabbia
CAMPI D'IMPIEGO	TAUROMIX NPR si usa come carica minerale inerte in sistemi cementizi, epossidici, poliuretanic, acrilici ecc.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Purezza quarzo	98,80	%
Peso specifico apparente	1,68	T/m <sup>3</sup>
Struttura del cristallo	Triangolare	-
Forma	Arrotondato (alluvionale)	-
Durezza scala Mohs	7	-

ANALISI CHIMICA	VALORE %	.
SiO <sub>2</sub>	98,80	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,68	
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,03	
TiO <sub>2</sub>	0,05	
CaO+MgO	0,02	
Na <sub>2</sub> O+K <sub>2</sub> O	0,18	
Perdita al fuoco	0,16	
Perdita all'acido	0,2	

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1

**T&C Building Materials**

Sede legale e amministrativa: via Ferruccio Parri - Località la Chiusa 60020 Agugliano (AN) Tel. 071 9162095

Sede operativa: via Appia Sud, 125 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9626470

[www.tecbuildingmaterials.com](http://www.tecbuildingmaterials.com) info@tecbuildingmaterials.com



## TAUROMIX NPR

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

<b>GRANULOMETRIE DISPONIBILI</b>	TIPO 1: 0,1 – 0,3 mm TIPO 2: 0,3 – 0,8 mm TIPO 3: 0,7 – 1,2 mm TIPO 4: 0,7 – 1,8 mm	
<b>INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO</b>	<b>COLORE</b> Grigio	<b>CONFEZIONAMENTO</b> Sacchi da 25 kg

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

2

**T&C Building Materials**