



TAUROJOINT P

PRODOTTO	Taurojoint P
MISSIONE	Giunto epossi-poliuretano colabile

CARATTERISTICHE	TAUROJOINT P è un sigillante a base di resine epossipoliuretano a due componenti predosati, da mescolare tra loro al momento dell'uso. Il prodotto finale è un composto fluido, colabile in giunti orizzontali, con caratteristiche di buona elasticità, anche a basse temperature e buona resistenza chimica, meccanica ed alla cristallizzazione.
ASPETTO	Pasta colabile
CAMPI D'IMPIEGO	TAUROJOINT P viene utilizzato per sigillare giunti di costruzioni e di dilatazione di pavimenti industriali o civili di grandi magazzini, parcheggi interni ed esterni, industrie, piste di pattinaggio, piazzali aeroportuali, ecc.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Massa volumica impasto	1,4	Kg/l
Allungamento a rottura	300	%
Durezza Shore A DIN 53505	50	-
Pot Life a 20°C	60	minuti
Indurimento finale	7	giorni
Temperatura min. di applicazione	Da +10 a +30	°C

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Il supporto da sigillare dovrà essere pulito ed asciutto, privo di parti incoerenti e/o polverulenti. Se necessario, applicare a pennello, una mano di idoneo primer della linea EPOFIX.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO	TAUROJOINT P, viene fornito confezionato nell'esatto rapporto di miscelazione dei componenti A + B. Mescolare il componente A, con agitatore meccanico a basso numero di giri, quindi aggiungere il componente B e mescolare ancora fino a completa omogeneizzazione.

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1

T&C Building Materials



TAUROJOINT P

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

MODALITÀ DI APPLICAZIONE	TAUROJOINT P viene applicato per colata o con apposito dosatore a pistola nei giunti adeguatamente preparati.	
ATTREZZATURE	Colata	PULIZIA ATTREZZI Solvente
CONSUMO	Indicativamente con 1 kg di TAUROJOINT P si trattano 10 metri lineari di giunto da 0,5 cm di larghezza e 1,5 cm di profondità.	
CONDIZIONI E LIMITI DI APPLICABILITÀ	<ul style="list-style-type: none">- Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +10°C;- Non applicare su supporti umidi;- Non applicare all'esterno in previsione di piogge entro le 8 ore successive.	
VOCE DI CAPITOLATO	Sigillatura di giunti di pavimenti realizzata con giunto in pasta colabile a base di resine epossipoliuretatiche modificate, tipo TAUROJOINT P, da applicare per colata o con apposito dosatore a pistola, inclusa la manodopera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	
INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORE Grigio, Rosso, Nero Altri colori a richiesta	CONFEZIONAMENTO Latte da 2,5 e 5 kg di componente A + B
INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN. 5°C – MAX 35°C	STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 12 mesi
Contiene solventi infiammabili. Proteggere dal gelo e calore eccessivo. Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco		
NORME DI SICUREZZA	Il prodotto può provocare irritazione alla pelle e agli occhi. Adoperare guanti e occhiali di protezione durante la posa in opera. Lavare abbondantemente la parte venuta accidentalmente a contatto con il prodotto con acqua e sapone, consultare un medico. Per applicazioni in ambienti chiusi provvedere ad una buona areazione dei locali.	
IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI	Rifiuto tossico e nocivo, non disperdere nell'ambiente, ma accantonare e smaltire secondo le leggi regionali. Recipienti con residui di prodotto: rifiuti speciali urbani, non disperdere nell'ambiente, ma accantonare e smaltire secondo le leggi regionali.	

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

2

T&C Building Materials